

Produktbeschreibung

2-Komponenten-Reparaturpaste auf Basis von Polyesterharz zum Füllen von großen Löchern, Nähten, Rissen (Mindestbreite 3mm) bei Wartung und Neubau.

Ein Set besteht aus den Komponenten A und B.

Anwendung

Zum schnellen und unkomplizierten Füllen von Löchern mit einer Tiefe von 3 - 30 mm in Holz, Stein, Beton, Metall. Woodcap Compa lässt sich gut überstreichen, sowohl mit Alkyd- als auch mit Akryl Farben und wird aufgetragen mit dem speziellen Dosiergerät.

Für den Innenbereich.

Eigenschaften

- Beständig gegen Wasser, Öl und verschiedene Chemikalien
- Konstante Qualität durch festes Dosierverhältnis
- Gut modellierbar
- Verarbeitungszeit von 7 - 8 Minuten bei 20 °C en 65% rF
- Unempfindlich gegen Feuchtigkeit
- Kaum Schrumpf
- Nach 45 - 60 Minuten schleifbar und überstreichbar bei 20°C en 65% rF
- Lässt sich nach Aushärtung gut schleifen, hobeln, fräsen, bohren und schrauben
- Einfache Verarbeitung

Untergrund

Angegriffenes, verwittertes und morsches Holz entfernen bis auf das gesunde Holz. Die Haftfläche darf maximal 20% Holzfeuchte enthalten, bitte vorab messen. Untergrund muss frei sein von Schmutz, Fett und Staub. Alte Farbschichten entfernen.



COMPA

Technisches Merkblatt

Technische Daten

| | |
|------------------------------------|--|
| Zusammensetzung | - Komponente A: Polyesterharz Komponente B: basiert auf einer Amin-Mischung |
| Verpackung | - Komponente A (Metall Hülse): 820 ml Komponente B (Kunststoff Hülse): 40 ml |
| Dichte Mischprodukt | - 1,7 g/cm ³ |
| Flammpunkt | - > 61°C |
| VOC-Gehalt Mischprodukt | - 4.7% ± 0,1 |
| Mischverhältnis | - 1 : 1 |
| Farbe Mischprodukt | - Weiß oder Beige |
| Verarbeitungszeit bei 20°C/ 65% rF | - 7 - 8 Minuten |
| Aushärtung 20°C/ 65% rF | - 45 - 60 Minuten |
| Verarbeitungstemperatur | - Nicht < 5°C |
| Haltbarkeit | - In geschlossener Verpackung trocken und kühl aufbewahrt 18 Monate. |
| Sicherheitsvorkehrungen | - Sorgen Sie bei der Verarbeitung für eine gute Belüftung am Arbeitsplatz. Vermeiden Sie Kontakt mit den Augen und der Haut. Verwenden Sie Schutzhandschuhe. |
| Einfärbung | - Bei Bedarf kann Woodcap Compa eingefärbt werden mit max. 5% von einer universalen Mischpaste. |

Systemaufbau

Dosieren Sie die gewünschte Menge der Komponenten A und B mit dem Dosiergerät. Beide Komponenten gut zu einer gleichmäßigen Farbe mischen. Bei 20°C/ 65% rF beträgt die Verarbeitungszeit ca. 7 - 8 Minuten. Nach Gebrauch Geräte reinigen mit Verdünner, ausgehärtetes Material mechanisch entfernen.

Anweisungen vor Gebrauch

- Lesen Sie vor Gebrauch bitte die Anweisungen auf der Verpackung.
- Lesen Sie vor Gebrauch bitte die Produktinformationen und das Sicherheitsdatenblatt.
- Mischprodukt nicht in die volle Sonne stellen. Dadurch wird die Verarbeitungszeit verkürzt.
- **Bei Fragen oder Unklarheiten nehmen Sie bitten Kontakt auf mit Ihrem Händler oder mit Köhler woodcap.**